

施 工 仕 様 書

素地:モルタル、スレート、FRP 防水材、アスファルト防水材、ウレタン防水材、塩ビシート防水材等

(但し、特殊加工しているものは除く。)

(1).工程表

工程	製品名	塗布量 (kg/m ²)	塗布 回数	塗装間隔時間 (23°C)	希釈率	塗装方法
下地調整	・シーラー塗装により、既存塗膜に膨れ、縮み現象が発生する事があります。事前に試し塗りで確認して下さい。 ・ゴミ、汚れ、油分の除去、旧塗膜の浮きや脆弱部分を除去して下さい。また既存塗膜に溶剤分が残存すると膨れ現象が生じる恐れがありますので十分に乾燥後、上塗りして下さい。 ・付着物等は高圧水洗を使用し除去・清掃を行った後、下地を十分に乾燥させて下さい。					
1.下塗り	アドアスファルトシーラー	0.1~0.2	1	2 時間以上	無希釈	はけ(豚毛) ローラー(中毛) エアレス(口径:1.4 mm~)
2.中塗り	アドグリーンコート®EX	0.2	1	3 時間以上	無希釈	はけ(豚毛) ローラー(中毛) エアレス(口径:1.4 mm~)
3.上塗り	アドグリーンコート®EX	0.2	1	3 時間以上	無希釈	はけ(豚毛) ローラー(中毛) エアレス(口径:1.4 mm~)

注)塗布量は個々の条件によって異なります。(記載は塗装作業に必要な標準使用量の数値です。)

注)既存塗膜が2液溶剤系ふっ素樹脂塗料、シリコン樹脂塗料の場合は施工できません。

(2).材料荷姿

種類	材料名	荷姿	標準塗装面積
下塗り材	アドアスファルトシーラー	16 kg/缶	133 m ² ~160 m ² /缶
上塗り材	アドグリーンコート®EX	14 kg/缶	70 m ² /缶

使用上の注意事項

- 1) 上塗材は特殊セラミックを配合している為、必ず使用直前(各工程)に3分以上攪拌機(低速回転)で攪拌の上ご使用下さい。
- 2) 有歩行箇所には不適となります。(原則、無歩行屋根にご使用下さい。)
- 3) 塗装中及び塗装後6時間以内に、降雨、積雪、結露等が予想される場合は、施工を見合わせて下さい。
- 4) 屋外または換気の良いところでのみ使用して下さい。
- 5) 火気厳禁。高温高湿を避け、冷暗所に保管して下さい。
- 6) 作業を行う場合には、適切な保護マスク、保護手袋、保護眼鏡、保護衣を着用下さい。
- 7) 塗装器具は速やかにラッカーシンナー等で洗浄して下さい。
- 8) その他塗料の取扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはMSDS(化学物質等安全データシート)を参照して下さい。